



**- EL LEON -**

## **FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD SEGÚN DIRECTIVA 91/155/CEE**

### **MORTISEC RASPADO**

Mortero monocapa para revestimiento de fachadas exteriores.

### **DESCRIPCIÓN**

Mortisec raspado es un mortero monocapa aplicado como un revestimiento continuo en exteriores que protege la fachada del agua de lluvia y le confiere un acabado decorativo.

Sus características principales son :

- 1-Excelente adherencia al soporte
- 2- Impermeabilización del mismo
- 3- Permeabilidad al vapor de agua
- 4- Gran plasticidad
- 5- Resistencias mecánicas elevadas

### **APLICACIONES**

Los soportes habituales son fábrica de ladrillo cerámico, enfoscados con dosificaciones 1:4 y bloque de hormigón ordinario. Éstos estarán limpios, exentos de materiales disgregables, partículas de polvo o suciedad. Los soportes porosos o muy absorbentes, secos o muy calientes deberán estar ligeramente humedecidos en el momento de su aplicación, siendo aconsejable humedecer el paramento terminado después de 24 horas desde su aplicación. No son admisibles los soportes hidrofugados, pintados o con yeso así como soportes horizontales o inclinados expuestos directamente a la acción de la lluvia.

## **MODO DE EMPLEO**

- 1-Añadir 6-6,5 litros de agua por cada saco de 25 Kgs. (26-27%)
- 2-Mezclar el mortero, preferentemente con batidor mecánico o máquina de proyectar mortero hasta conseguir una pasta homogénea libre de grumos.
- 3-Dejar reposar la pasta 4-5 minutos para un correcto desarrollo de los aditivos que incorpora
- 4-Extender el mortero con máquina de proyectar o llana manual, dejando un espesor máximo de 20 mm. y mínimo de 15 mm. En condiciones especiales de calor intenso, escasa humedad y en colores oscuros se aconseja aplicar el mortero en dos capas, con la finalidad de homogeneizar el grosor y compensar el exceso de absorción de humedad por parte del soporte minimizando así la posible desestonificación final del monocapa.
- 5-Reglear con regle de aluminio
- 6-Cuando el mortero empieza a endurecer se raspa con un raspador adecuado. Debe respetarse el punto de endurecimiento para conseguir un color uniforme, raspando el paño de manera continuada. Una vez seco se cepilla para eliminar las partículas sueltas.

## **RENDIMIENTO**

Dependiendo de la idoneidad del soporte 9-10 kg. por cm de espesor aproximadamente.

## **OBSERVACIONES**

El espesor mínimo una vez raspado no será inferior a 10 mm, siendo de 8 mm en los despieces decorativos.

Aplicar a temperaturas entre 5° y 30°

No aplicar sobre superficies heladas o si se prevén heladas inminentes.

Las variaciones bruscas de las condiciones climáticas pueden producir variaciones de tono en el paramento, en especial en colores oscuros, por lo que se desaconseja su aplicación si se prevén éstas.

En puntos singulares donde existan tensiones como dinteles, forjados, cajas de persiana, uniones de materiales de distinta naturaleza, etc.) es necesario armar el mortero con malla de fibra de vidrio adecuada.

## **FICHA DE SEGURIDAD**

### **1.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA**

1.1 Identificación de la sustancia: EL LEON RASPADO

1.2 Uso normal: Revestimiento monocapa

1.3 Identificación de la empresa:

MORTEROS EL LEON, S.L.

POL. IND. CAMINO ANGOSTO, S/N

23100 MANCHA REAL (JAEN)

Teléfono de atención al cliente: 953354486

### **2.- COMPOSICION/ INFORMACION DE LOS COMPONENTES**

2.1 Sustancia peligrosa representativa: No contiene ninguna sustancia peligrosa de esta categoría.

2.2 Sustancias presentes a una concentración inferior al umbral mínimo de peligro: No contiene ninguna sustancia peligrosa de esta categoría.

### **3.- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS**

Este producto no está clasificado como inflamable ni peligroso.

El compuesto puede producir irritaciones y sensibilización de la piel debido a la alcalinidad del cemento.

### **4.- PRIMEROS AUXILIOS**

4.1 Contacto con la piel: Lavar cuidadosamente la piel con agua limpia y jabón. No utilizar disolventes o diluyentes.

4.2 Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua dulce y limpia durante 10 minutos. Enviar al sujeto al medico si aparecen dolores o molestias visuales.

4.3 Ingestión: Si la cantidad es poco importante enjuagar la boca con agua y consultar a un médico.

En caso de ingestión mas importante llamar a un médico para que indique si es conveniente una vigilancia médica o un tratamiento posterior.

## **5.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.**

5.1 Precauciones para la protección del medio ambiente: Impedir toda penetración en alcantarillas o cursos de agua. En caso de esparcimiento importante, recoger por medios mecánicos. Y limpiar la zona manchada con agua abundante.

## **6.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.**

6.1 Manipulación : Observar las normativas de protección en el trabajo. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

6.2 Almacenamiento: Conservar el envase bien cerrado en lugares secos

## **7.- CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION PÈRSONAL.**

7.1 Protección respiratoria: No procede.

7.2 Protección de las manos: Guantes de protección impermeables

7.3 Protección de los ojos: Utilizar protecciones oculares.

7.4 Medidas de higiene particulares: No procede.

## **8.- INFORMACION TOXICOLOGICA.**

Puede provocar ligera irritación en la piel en caso de contacto prolongado o repetido. Puede provocar también una irritación de las mucosas oculares.

## **9.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE.**

Producto no sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte.

## **10.- OTRAS INFORMACIONES.**

El producto no debe emplearse mas que para los usos previstos en la hoja técnica y en el punto 1.2.

El usuario es totalmente responsable de tomar las medidas necesarias para responder de las normativas locales. Las informaciones recogidas en esta

ficha deben considerarse como una descripción de los requisitos de seguridad relativos a nuestro producto y no como una garantía de sus propiedades.