



- EL LEON -

**DECLARACION DE
CONFORMIDAD CE**

(Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción)



**Morteros El León, S.L. , Pol. Ind. Camino Angosto s/n 23100 Mancha Real (Jaén)
07**

**EN 998-1
Mortero para revoco monocapa (OC) de uso exterior
“ EL LEON RASPADO”**

Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento:

- Sobre soportes de fabrica de albañilería:

1 cm : **0,4 N/ mm² FP : B**

2 cm : **0,4 N/ mm² FP : B**

- Sobre soportes de hormigón:

1 cm : **0,7 N/ mm² FP : B**

2 cm : **0,9 N/ mm² FP : B**

**Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento:
(ml/cm² 48h)**

- Sobre soportes de fabrica de albañilería:

1 cm : **0,2 ml/cm² 48 h**

2 cm : **0,2 ml/cm² 48 h**

- Sobre soportes de hormigón:

1 cm : **0,1 ml/cm² 48 h**

2 cm : **0,1 ml/cm² 48 h**

Densidad en seco: **1.495 Kg / m³.**

Resistencia a compresión

14 días

6,0 N/ mm².

28 días

7,5 N/ mm².

Resistencia a la flexión:

14 días

1,4 N/ mm².

28 días

1,7 N/ mm².

Coefficiente de absorción de agua por capilaridad

W2 (0,11 kg/ m²_ min^{0,5})

Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua

u 4,5

Reacción frente al fuego

Clase A1

Conductividad térmica

0,54 W/ m.K

Fecha de emisión: 21 de Febrero de 2007, mediante Acta de Ensayo nº 1/D215/002/002, R/L: 2533709 realizado por CEMOSA, Organismo Notificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la Evaluación de la Conformidad de los ensayos tipo inicial de los morteros de revoco/ enlucido con nº 1377
Sistema de evaluación de la conformidad 4.