



- EL LEON -



## **DECLARACION DE CONFORMIDAD CE**

(Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción)

<b>Morteros El León, S.L. , Pol. Ind. Camino Angosto s/n 23100 Mancha Real (Jaén) 06</b>	
<b>EN 998-1 Mortero para revoco de uso corriente (GP) para uso exterior “ MORTISEC”</b>	
Adhesión: <b>0,3 N/ mm2. FP: B</b>	
Densidad en seco: <b>1.636 Kg/ m3.</b>	
Resistencia a compresión:	
14 días	<b>10,1 N/ mm2.</b>
28 días	<b>10,3 N/ mm2.</b>
Resistencia a la flexión:	
14 días	<b>2,6 N/ mm2.</b>
28 días	<b>3,2 N/ mm2.</b>
Coefficiente de absorción de agua por capilaridad	<b>W2 ( 0,06 kg/ m2_ min<sup>0.5</sup>)</b>
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	<b>u 8,7</b>
Reacción frente al fuego	<b>Clase A1</b>
Conductividad térmica	<b>0,67 W/ m.K</b>

**Fecha de emisión: 26 de Octubre de 2006**, mediante Acta de Ensayo nº 1/D215/002/001, R/L: 2533709 realizado por CEMOSA, Organismo Notificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la Evaluación de la Conformidad de los ensayos tipo inicial de los morteros de revoco/ enlucido con nº 1377 Sistema de evaluación de la conformidad 4.